

Concrex® Asphalt Repair

Industriële reparatiemortel op basis van epoxyhars voor asfalt en betonnen oppervlakken

Concrex® Asphalt Repair is een nieuw type product om gaten in asfalt en betonnen oppervlakken op te vullen. De formule op basis van epoxyhars is sterker en duurzamer dan traditionele producten op basis van bitumen. Omdat het product zo sterk is, kunt u een dikkere reparatielaag aanbrengen dan met conventionele producten. Ideaal, dus, voor plaatsen met veel verkeer.

Watco Concrex® Asphalt Repair is over het algemeen erg goed bestand tegen veel voorkomende industriële chemicaliën. Aarzel niet om ons advies te vragen over een bepaalde chemische stof.



Toepassingen

- Oneffenheden en kuilen wegwerken
- Paden en werkgebieden
- Parkeerplaatsen en laadperrons
- Geleiderails van poorten, roldeuren enz. inbedden en bevestigen

Eigenschappen

- Geschikt voor binnen en buiten
- Hardt uit tot een zwarte, harde antislip laag
- Geen primer nodig
- Geschikt voor gebruik tot een dikte van 10 tot 100 mm
- Oppervlakte belastbaar na 12 uur

Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Concrex® Asphalt Repair**.

Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer

+32 (0)13 458 905 (op weekdays tussen 8 en 18 uur).

Concrex[®] Asphalt Repair

Industriële reparatiemortel op basis van epoxyhars voor asfalt en betonnen oppervlakken

1 Oppervlak voorbereiden

Zorg ervoor dat het op te vullen oppervlak schoon, droog (een beetje vocht is geen probleem) en vetvrij is.

2 Mengen

Meng het product liefst op een plank, maar het kan ook in de meegeleverde plastic emmer. Giet de inhoud van de kleine pot verharder in de grote pot hars en meng grondig met een paletmes of een mixer. Giet het mengsel onmiddellijk op de graniëtkorrels. Meng met een troffel tot een losse zwarte massa. Bedek het droge aggregaat zorgvuldig. De droge korrels moeten goed omgeven zijn door de hars.

3 Aanbrengen

Giet het mengsel over het op te vullen oppervlak en verdeel het product vervolgens met een troffel over alle gaten en scheuren. Druk het product lichtjes aan met een stuk hout, zodat de luchtballen verdwijnen. Spreid het product voor een gladde afwerking uit met een troffel die licht werd bevochtigd met terpentine.

Concrex[®] Asphalt Repair

Industriële reparatiemortel op basis van epoxyhars voor asfalt en betonnen oppervlakken

Specificaties

Samenstelling	Mengsel van granietkorrels en epoxyhars.
Aantal componenten	1 hars, 1 verharder, 1 aggregaat.
Afwerking	Zwart, korrelig antislippoppervlak.
Primer aanbrengen	Een primer is niet nodig, ook niet om poreuze gaten of scheuren op te vullen. Wij raden Watco Tack Coat Resin aan voor gebruik op gladde oppervlakken.
Gebruik binnen/buiten	Binnen en buiten.
Benodigd gereedschap	Stalen troffel of schopje.
Geschikt voor	Bitumen, asfalt, teermacadam en beton.
Verpakking	25 kg.
Rendement	Ca. 0,5 m ² per 25 kg bij een dikte van 30 mm.
Uithardingstijd/droogtijd	Bij temperaturen tussen 10 en 20 °C kan het voetverkeer na 8 tot 12 uur worden hervat, en zwaar verkeer na 12 tot 24 uur. Lagere temperaturen verlengen de uithardingstijd.
Potlife	Levensduur van de gemengde componenten: het mengsel kan ongeveer 30 minuten worden verwerkt bij een temperatuur van 10 tot 20 °C, en minder lang bij hogere temperaturen.
Gereedschap schoonmaken	Reinig het materiaal met terpentijn/white spirit of een vergelijkbaar oplosmiddel voordat het Concrex [®] Asphalt Repair mengsel volledig droog is.
Houdbaarheid	12 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking.
Opslag	Bewaar het product bij een temperatuur van meer dan 10 °C. Laat het niet bevriezen.
Veiligheid	Alle productetiketten bevatten algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Laat tijdens het aanbrengen en uitharden geen levensmiddelen achter op het terrein.