

# Roofite<sup>®</sup>

Een gamma producten om daken te herstellen, te beschermen en waterdicht te maken

Watco Roofite<sup>®</sup> bespaart u de kosten van een nieuw dak. Een unieke oplossing op basis van een mengsel van rubber, bitumen en versterkte vezels die uw dak onmiddellijk herstelt en waterdicht maakt.



## Toepassingen

- Reparaties aan daken uit asbestplaten, golfplaten, beton, dakpannen en vilt die gescheurd zijn, gaten vertonen en poreus zijn

## Eigenschappen

- Flexibel - zal niet doorzakken of uitlopen in de zomerzon of broos worden in de winter
- Hoogwaardig rubber/bitumenpolymeer
- Repareer lekken, zelfs in de stromende regen
- Versterkt dankzij de flexibele vezelstructuur
- Voor volledige renovatie of noodreparaties
- Gemakkelijk aan te brengen met een kwast

## Advies nodig?

Ons team van technische experts helpt u graag de beste resultaten voor uw project te behalen. Ze helpen u bij de voorbereiding en het gebruik van **Roofite<sup>®</sup>**.

**Neem telefonisch contact op met ons team van experts op het nummer**

**+32 (0)13 458 905** (op weekdays tussen 8 en 18 uur).

# Roofite<sup>®</sup>

Een gamma producten om daken te herstellen, te beschermen en waterdicht te maken

## 1 Oppervlak voorbereiden

De oppervlakken moeten bij voorkeur zo droog mogelijk zijn. Noodreparaties zijn echter ook mogelijk in de stromende regen. Verwijder losse deeltjes en vuil. Smeer droge en heel poreuze oppervlakken eerst in met Watco Roofite<sup>®</sup> verdund met 25 % terpentijn/white spirit. Verwijder alle sporen van moss met een staalborstel. Op zwaar verontreinigende oppervlakken moet u mogelijk een fungicide aanbrengen. Voor oude asbest-/cementdaken moet u gespecialiseerd advies inwinnen.

## 2 Aanbrengen

Breng de coating royaal aan met een kwast (1 m<sup>2</sup> per kg). Als een tweede laag nodig is, moet u deze kruislings op de eerste laag aanbrengen. Breng geen al te dunne laag aan. Scheuren, barsten, gaten en lekken rond overlappende dakplaten moet u als volgt behandelen:

1. Breng een royale laag Watco Roofite<sup>®</sup> aan en leg er onmiddellijk het op maat gesneden Roofite Reinforcing Scrim over.
2. Breng nog een laag Watco Roofite<sup>®</sup> aan over de doek en laat het product drogen.

Gaten en diepe scheuren in platte betonnen daken enz. kunt u opvullen met een mortel bestaande uit Watco Roofite<sup>®</sup> gemengd met Sand Additive. Breng eerst Watco Roofite<sup>®</sup> aan en daarna pas het mengsel van Watco Roofite<sup>®</sup> en Sand Additive (met een troffel).

Vraag in geval van uitzonderlijke temperaturen advies aan de technische dienst van Watco.

## 3 Veiligheid

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar.

Zoals bij alle producten op basis van oplosmiddelen: geen voedsel in de buurt van het behandelde gebied laten staan zolang de geur van het oplosmiddel aanhoudt.

# Roofite<sup>®</sup>

Een gamma producten om daken te herstellen,  
te beschermen en waterdicht te maken

## Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Mengsel van rubber, polymeer gemodificeerd bitumen en speciale vezelversterking. Roofite <sup>®</sup> bevat aluminiumvlokken om de opwarming door de zon te verminderen.
<b>Kleur</b>	Zwart.
<b>Gebruik binnen/buiten</b>	Buiten.
<b>Benodigd gereedschap</b>	Kwast, troffel, schraper, patroonpistool.
<b>Geschikt voor</b>	Asbest (altijd lokale regelgeving volgen), golfplaten, beton, plavuizen en poreus vilt.
<b>Verpakking</b>	Roofite <sup>®</sup> : 10 kg.
<b>Rendement</b>	Roofite <sup>®</sup> : 1 m <sup>2</sup> per kg.
<b>Droogtijd</b>	Roofite <sup>®</sup> : 24 uur om een oppervlaktefilm te vormen. Het drogen begint wanneer al het oppervlaktewater is verdampt.
<b>Gereedschap schoonmaken</b>	Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met terpentijn.
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden in de originele, goed afgesloten verpakking.
<b>Opslag</b>	Niet in de buurt van warmte- of ontstekingsbronnen bewaren. Niet blootstellen aan vorst.
<b>Belangrijkste beperkingen</b>	<p>Neem contact met ons op voor toepassingen die hier niet werden beschreven.</p> <p>Roofite<sup>®</sup> is niet geschikt om kale houten ondergronden af te dichten. Vocht op poreuze oppervlakken kan bij warm weer blaarvorming of bij lage temperaturen splinters veroorzaken. Daarom mogen alleen beperkte noodreparaties worden uitgevoerd op poreuze oppervlakken wanneer deze nat zijn.</p> <p>Niet geschikt voor EPDM-daken. Controleer bij twijfel de compatibiliteit met andere oppervlakken. Zoals bij alle producten op basis van bitumen zal de zwarte kleur van Roofite<sup>®</sup> geleidelijk grijs worden. Voor platte daken die regelmatig betreden zullen worden, verwijzen wij naar ons Liquid Roof Membrane.</p>